

Bon No: 004414940	1ere Gachée: 08:27 (1) Quantité: 8.00 m3	Date: 04/09/2025 référence commande(2): 0329790630	reap280825095701	Zone: TRANSPORT TOI
client: 410294 chantier: 029404	CATTANEO SAS Fontaine Grand Reims	ZI DU TREMBLE VOLEUR 55000 Bar-le-Duc Boulevard Paul Doumer 06.13.54.37.69 51100 Reims		Véhicule: M90 8x4 ROUXEL HAZ M90 HAZART
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE 00:00
08:35			température: vitesse du vent: validité:	CONSEILS DE SECURITE: XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures 
code Béton NFB354A350	désignation(6)(8) BPS	certification	classe d'exposition(3) XA2	Classe Chlorure CL 0,65
				consistance(7) S4
				Dmax 20
ciment(type et classe) CEM3 A 42.5 N LH CE PM-ES		Additions(type)	dosage(C+Ka)(5) 0	Résistance caractéristique(4) C35/45
appellation commerciale C35/45 XA2 S4 Dm20 CEM3 350				
Propriétés particulières spécifiées				
SERVICES	ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)			LIVRAISON RECEPTIONNEE
M3 POMPE 28 SOUFFLET HYDROFUGE CONTRIB ENVIRON HAUSSE ENERGIE REP	PRE 5480 HM CHRYSOFUGE CHRYSOFUGE			NOM: signature du client:
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:				
signature:				

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cylindres.
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1