

Bon No: 004414944		1ere Gachée: 09:13 (1)		Date: 04/09/2025		reap280825095701		Zone: TRANSPORT TOI	
		Quantité: 8.00 m3		référence commande(2): 0329790630					
client: 410294		CATTANEO SAS		ZI DU TREMBLE VOLEUR		M87 8x4 ROUXEL BRIS			
chantier: 029404		Fontaine Grand Reims		55000 Bar-le-Duc		M87 BRISMONTIER			
				Boulevard Paul Doumer		CONSEILS DE SECURITE:			
				06.13.54.37.69		XI:irritant en aucun cas nos produits			
				51100 Reims		ne doivent être ingurgités			
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		ATTENTE	
convenue réelle		debut fin		chantier		centrale			
09:10						température:		vitesse du vent:	
						validité:			
code Béton		désignation(6)(8)		certification		classe d'exposition(3)		Classe Chlorure	
NFB354A350		BPS				XA2		CL 0,65	
								consistance(7) Dmax	
								S4 20	
ciment(type et classe)				Additions(type)		dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
CEM3 A 42.5 N LH CE PM-ES						0		C35/45	
appellation commerciale C35/45 XA2 S4 Dm20 CEM3 350									
Propriétés particulières spécifiées									
SERVICES					ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)			LIVRAISON RECEPTIONNEE	
M3 POMPE 28 SOUFFLET HYDROFUGE CONTRIB ENVIRON HAUSSE ENERGIE REP					PRE 5480 HM CHRYSOFUGE CHRYSOFUGE			NOM:	
								signature du client:	
ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
type et quantité:					signature:				
demandeur:									

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1