

SAINT BRICE

SAINT BRICE  
42 RUE PIERRE MAITRE 51100 REI  
03.26.02.57.58

|                                                    |  |                           |  |                                                                       |  |                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No:<br>004415024                               |  | 1ere Gachée: 13:23 (1)    |  | Date: 09/09/2025                                                      |  | reap090925112928       |  | Zone: TRANSPORT TOI                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                    |  | Quantité: 8.00 m3         |  | référence commande(2): 0323263000                                     |  |                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| client:<br>411958                                  |  | SLTP SOC.LAONNOISE TRAVAL |  | 13 RUE DE LA RIVIERE                                                  |  | Véhicule:              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| chantier:<br>195802                                |  |                           |  | 02000                                                                 |  | M80 8x4 ROUXEL ALV     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                    |  | Saint-Brice Courcelles    |  | 2 rue Saint-Charles<br>06.23.38.32.65<br>51370 Saint-Brice-Courcelles |  | M80 ALVES DOS SA       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                |  | DECHARGEMENT<br>debut fin |  | DEPART<br>chantier                                                    |  | RETOUR<br>centrale     |  | ATTENTE                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 14:00                                              |  |                           |  | 00:00                                                                 |  | température:           |  | CONSEILS DE SECURITE:                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                    |  |                           |  |                                                                       |  | vitesse du vent:       |  | XI:irritant                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                    |  |                           |  |                                                                       |  | validité:              |  | <div><div>en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures</div></div> |  |
| code Béton                                         |  | désignation(6)(8)         |  | certification                                                         |  | classe d'exposition(3) |  | Classe Chlorure                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| PJNCNXA150F                                        |  | BHCAN                     |  |                                                                       |  |                        |  | consistance(7) Dmax                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                    |  |                           |  |                                                                       |  |                        |  | 20                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ciment(type et classe)                             |  |                           |  | Additions(type)                                                       |  | dosage(C+Ka)(5)        |  | Résistance caractéristique(4)                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| CEM2 A-S 42.5 N CE PM NFCEM2 A-S 42.5 N            |  |                           |  |                                                                       |  | 0                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| appellation commerciale BETON PROPRETE CEM2 150 S3 |  |                           |  |                                                                       |  |                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Propriétés particulières spécifiées                |  |                           |  |                                                                       |  |                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| SERVICES                                           |  |                           |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)                                   |  |                        |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| CONTRIB ENVIRON<br>HAUSSE ENERGIE<br>REP           |  |                           |  | PRE 5480                                                              |  |                        |  | NOM:                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                    |  |                           |  |                                                                       |  |                        |  | signature du client:                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                    |  |                           |  |                                                                       |  |                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| ajout d'ingrédients sur chantier(9):               |  |                           |  | signature:                                                            |  |                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| type et quantité:                                  |  |                           |  |                                                                       |  |                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| demandeur:                                         |  |                           |  |                                                                       |  |                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée  
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié  
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm  
(4) contrôle de la résistance sur cylindres.  
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.  
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.  
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.  
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1  
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1