

RECY

RECY
20 VOIE CHANTERAIN 51520 REC
03.26.70.11.08

Bon No: 001122724		1ere Gachée: 15:35 (1)		Date: 06/10/2025		HIOL2510060651		Zone: Sous Centrale		
		Quantité: 5.00 m3		référence commande(2): 0326490481						
client: 411923		LINGENHELD TP CA (SMTP)				3 RUE DES ONGLETTES ZA 51380 Verzy				Véhicule: LM LM
chantier: DEPART		DEPART				COUPETZ				LM LUI MEME
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale		ATTENTE 00:00		température: vitesse du vent: validité:
14:02										
code Béton PJGTRXX080		désignation(6)(8) GRAVE TRAITEE		certification		classe d'exposition(3)		Classe Chlorure		consistance(7) Dmax 20
ciment(type et classe) CEM2 A-S 42.5 N CE PM NFCEM2 A-S 42.5 N				Additions(type)		dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4)		
appellation commerciale GRAVE TRAITEE 4%										
Propriétés particulières spécifiées										
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)				LIVRAISON RECEPTIONNEE		
CONTRIB ENVIRON HAUSSE ENERGIE								NOM: signature du client:		
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:										
signature:										

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cylindres.
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1