

Bon No: 004415628		1ere Gachée: 08:38 (1)		Date: 14/10/2025		ROG071025091446		Zone: TRANSPORT TOI					
		Quantité: 4.00 m3		référence commande(2):				Véhicule: M92 8x4 ROUXEL DEN M92 ROUXEL DENAUL					
client: 412750 chantier: 276962		CLIENT COMPTANT ASSUJETTI 51520 Recy DVN CONCEPT 7 RUE DES SABLONS 06.18.30.18.71 51390 Gueux						CONSEILS DE SECURITE: Xl:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures 					
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale				ATTENTE 00:00		température: vitesse du vent: validité:	
code Béton PJDER3C330		désignation(6)(8) DESACTIVE		certification		classe d'exposition(3) XF2		Classe Chlorure CL 0,40		consistance(7) S3		Dmax 10	
ciment(type et classe) CEM2 A-S 42.5 N CE PM NFCEM2 A-S 42.5 N				Additions(type)		dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4) C25/30					
appellation commerciale DESACTIVE Dm10 Htm S3 CEM2 330													
Propriétés particulières spécifiées													
SERVICES						ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)			LIVRAISON RECEPTIONNEE				
M3 PUMI CONTRIB ENVIRON HAUSSE ENERGIE REP						DESACTIVANT BLEU F.SYNTHETIQUES COLORANT PIERRE DU B.10kg EA ISOSPHERE 5140 PRE 5480/4700			NOM: signature du client:				
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:						signature:							

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1