

Bon No: 003304887		1ere Gachée: 14:48 (1)		Date: 15/10/2025 071025103111		Zone: TRANSPORT TOI	
		Quantité: 7.00 m3		référence commande(2): 03.87.70.13.42		Véhicule: M09 SIMON	
client: 411946		SIGNATURE		ZA DU CHAMPS DE MARS 57270		SIMON SIMON	
chantier: 194601		SANEF A4		A4 SANEF SENS PARIS METZ 06.22.29.08.38 51800 Sainte-Menehould		CONSEILS DE SECURITE: XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
14:57				ATTENTE 00:00		température: vitesse du vent: validité:	
code Béton PFEXT1A385		désignation(6)(8) BHCAN		certification XF4		classe d'exposition(3) CLasse Chlorure CL 0,65	
consistance(7) S1		Dmax 20		ciment(type et classe) CEM3 A 42.5 N LH CE PM-ES		Additions(type) dosage(C+Ka)(5) 0	
Résistance caractéristique(4) C35/45		appellation commerciale EXTRUDE Dm20 S1 CEM3 385		Propriétés particulières spécifiées C35/45 XF4			
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIB ENVIRON HAUSSE ENERGIE REP		PRE 5480/4700 EA ISOSPHERE 5140		NOM:		signature du client:	
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:		signature:					

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cylindres.
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1