

Bon No: 003304893	1ere Gachée: 16:48 (1) Quantité: 7.00 m3	Date: 15/10/2025 référence commande(2): 03.87.70.13.42	071025103111	Zone: TRANSPORT TOI	
client: 411946 chantier: 194601	SIGNATURE		ZA DU CHAMPS DE MARS 57270		M91 8x4 ROUXEL POL
	SANEF A4		A4 SANEF SENS PARIS METZ 06.22.29.08.38 51800 Sainte-Menehould		M91 ROUXEL POLYCA
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE 00:00	température: vitesse du vent: validité:
16:43					
code Béton PFEXT1A385	désignation(6)(8) BHCAN	certification	classe d'exposition(3) XF4	Classe Chlorure CL 0,65	consistance(7) S1 Dmax 20
ciment(type et classe) CEM3 A 42.5 N LH CE PM-ES		Additions(type)	dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4) C35/45
appellation commerciale EXTRUDE Dm20 S1 CEM3 385					
Propriétés particulières spécifiées C35/45 XF4					
SERVICES			ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE
CONTRIB ENVIRON HAUSSE ENERGIE REP			PRE 5480/4700 EA ISOSPHERE 5140		NOM: signature du client:
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:			signature:		

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1