

SAINT BRICE

SAINT BRICE
42 RUE PIERRE MAITRE 51100 REI
03.26.02.57.58

Bon No: 004415988		1ere Gachée: 13:43 (1) Quantité: 8.00 m3		Date: 30/10/2025 reap221025140111 référence commande(2): 0329790630		Zone: TRANSPORT TOI	
client: 410294 chantier: 029404		CATTANEO SAS Fontaine Grand Reims		ZI DU TREMBLE VOLEUR 55000 Bar-le-Duc Boulevard Paul Doumer 06.13.54.37.69 51100 Reims		Véhicule: M85 8x4 ROUXEL FRC M85 FROESH DENIS	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
14:00				ATTENTE 00:00		température: vitesse du vent: validité:	
code Béton NJB203A230		désignation(6)(8) BPS		certification		classe d'exposition(3) X0	
						Classe Chlorure CL 0,40	
						consistance(7) S3	
						Dmax 20	
ciment(type et classe) CEM2 A-S 42.5 N CE PM NFCEM2 A-S 42.5 N				Additions(type) 0		dosage(C+Ka)(5) 0	
						Résistance caractéristique(4) C20/25	
appellation commerciale C20/25 X0 S3 Dm20 CEM2 230							
Propriétés particulières spécifiées							
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
M3 PUMI CONTRIB ENVIRON HAUSSE ENERGIE REP				PRE 5480/4700		NOM: signature du client:	
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:				signature:			

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cylindres.
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1