

PRUNAY

PRUNAY
ZI MONT DE SILLERY 51360 PRUN,
03.26.08.76.25

Bon No: 008807837	1ere Gachée: 07:14 (1) Quantité: 8.00 m3	Date: 17/12/2025 référence commande(2): 03 26 60 40 09	reap121225093120	Zone: TRANSPORT TOI
client: 411026 chantier: 102611	JANSON DANIEL ENT Saint-Hilaire-le-Grand			Véhicule: M85 8x4 ROUXEL FRC M85 FROESH DENIS
ARRIVEE CHANTIER DECHARGEMENT DEPART RETOUR ATTENTE convenue réelle debut fin chantier centrale				température: vitesse du vent: validité:
08:00		00:00		CONSEILS DE SECURITE: XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures
code Béton	désignation(6)(8)	certification	classe d'exposition(3)	Classe Chlorure
NJB253A300	BPS		XF1	CL 0,40
consistance(7)		Dmax		
S3		20		
ciment(type et classe)		Additions(type)	dosage(C+Ka)(5)	
CEM2 A-S 42.5 N CE PM NFCEM2 A-S 42.5 N			0	
Résistance caractéristique(4)		C25/30		
appellation commerciale C25/30 XF1 Dm20 S3 CEM2 300				
Propriétés particulières spécifiées				
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE
BARBOTINE PUMI 2H M3 PUMI CONTRIB ENVIRON HAUSSE ENERGIE REP		PRE 5480/4700		NOM: signature du client:
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:		signature:		

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cylindres.
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1