

PRUNAY

PRUNAY
ZI MONT DE SILLERY 51360 PRUN,
03.26.08.76.25

Bon No: 008807940	1ere Gachée: 13:48 (1) Quantité: 3.50 m3	Date: 16/01/2026 référence commande(2):	reap160126104137	Zone: TRANSPORT TOI
client: 410421 chantier: 042103	DEMATHIEU BARD CONSTRUCT	SERVICE COMPTABILITE 19 RUE DE PICARDIE 57078		Véhicule: M85 8x4 ROUXEL FRO M85 FROESH DENIS
	CH-DBC-R293-ESAD	4 RUE PIERRE MAITRE 06.48.44.68.51 51100 Reims		CONSEILS DE SECURITE: XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE 00:00
14:30			température: vitesse du vent: validité:	
code Béton NJB304C370	désignation(6)(8) BPS	certification	classe d'exposition(3) XD2	Classe Chlorure CL 0,40
				consistance(7) S4
				Dmax 10
ciment(type et classe) CEM2 A-S 42.5 N CE PM NF		Additions(type)	dosage(C+Ka)(5) 0	Résistance caractéristique(4) C30/37
appellation commerciale C30/37 XD2 S4 Dm10 CEM2 370				
Propriétés particulières spécifiées				
SERVICES	ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)			LIVRAISON RECEPTIONNEE
ANTI BULLAGE CONTRIB ENVIRON TAXE CARBONE HAUSSE ENERGIE REP	SPHRE ISOFLOW 956 ISOGLASS 251			NOM: signature du client:
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:				
signature:				

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cylindres.
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1