

Bon No: 004417223		1ere Gachée: 15:26 (1)		Date: 26/01/2026		ROG200126112304		Zone: TRANSPORT TOI	
		Quantité: 7.00 m3		référence commande(2):				Véhicule: M87 8x4 ROUXEL BRIS M87 BRISMONTIER	
client: 412059 chantier: 205901		TECHNOCHAPE BEZANNES		7 RUE DU BIGARREAU 68260 ZAC BEZANNES 06.47.40.30.81 51430 Bezannes				CONSEILS DE SECURITE: XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale		ATTENTE 00:00	
16:00						température: vitesse du vent: validité:			
code Béton PJCFC5D500		désignation(6)(8) CHAPE FLUIDE CIMENT		certification		classe d'exposition(3)		Classe Chlorure	
								consistance(7) SF2	
								Dmax 5	
ciment(type et classe) BETOCARB HP-MX				Additions(type)		dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4) C20/25	
appellation commerciale CHAPE CEMFLOOR C20 F4									
Propriétés particulières spécifiées QB46 18 CF 130									
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIB ENVIRON TAXE CARBONE HAUSSE ENERGIE REP				SP CEMEXA SPHRE ISOFLOW 956				NOM: signature du client:	
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:									
signature:									

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cylindres.
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1