

Bon No: 004417543		1ere Gachée: 13:58 (1)		Date: 16/02/2026 reap110226104640		Zone: TRANSPORT TOI	
Quantité: 4.00 m3		référence commande(2): 09 67 10 10 86					
client: 410166		AT2C				12, RUE DE LA ROCHE	
chantier: 169911		Champfleury				16 rue Poirier le Pretre 06.71.15.83.12 51500 Champfleury	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
14:30				ATTENTE 00:00		température: vitesse du vent: validité:	
code Béton PJCFC5D500		désignation(6)(8) CHAPE FLUIDE CIMENT		certification		classe d'exposition(3) Classe Chlorure	
						consistance(7) Dmax	
						SF2 5	
ciment(type et classe) BETOCARB HP-MX				Additions(type) 0		dosage(C+Ka)(5) Résistance caractéristique(4) C20/25	
appellation commerciale CHAPE CEMFLOOR C20 F4							
Propriétés particulières spécifiées QB46 18 CF 130							
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIB ENVIRON TAXE CARBONE HAUSSE ENERGIE REP				SP CEMEXA SPHRE ISOFLOW 956 STABICEM STABICEM		NOM: signature du client:	
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:							
signature:							

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cylindres.
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1