

Bon No: 004417732		1ere Gachée: 12:28 (1)		Date: 25/02/2026		reap240226111945		Zone: Zone 1	
		Quantité: 2.00 m3		référence commande(2): 03 26 21 21 40					
client: 411550		OUVRAGES D'ART DE L'EST		3 RUE DENIS PAPIN 38122		Véhicule: P99 PUMI SOUFFLET			
chantier: 155024		Grand Reims halte nautiq		Boulevard Paul Doumer 06.13.54.43.28 51100 Reims		M99 SOUFFLET			
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale		ATTENTE 00:00	
13:15				température:		vitesse du vent:		validité:	
code Béton NFB353A350		désignation(6)(8) BPS		certification		classe d'exposition(3) XA2		Classe Chlorure CL 0,65	
								consistance(7) S3	
								Dmax 20	
ciment(type et classe) CEM3 A 42.5 N LH CE PM-ES				Additions(type)		dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4) C35/45	
appellation commerciale C35/45 XA2/XD3 S3 Dm20 CEM3 35									
Propriétés particulières spécifiées									
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
PUMI 2H M3 PUMI SOUFFLET BARBOTINE CONTRIB ENVIRON HAUSSE ENERGIE REP				PRE 5480/4700				NOM: signature du client:	
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:									
signature:									

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cylindres.
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1