

SAINT BRICE
42 RUE PIERRE MAITRE 51100 REIMS
03.26.02.57.58

Bon No: 004417866		1ere Gachée: 09:36 (1) Quantité: 7.50 m3		Date: 05/03/2026 reap240226140403 référence commande(2):		Zone: TRANSPORT TOI	
client: 412059 chantier: 205902		TECHNOCHAPE Soissons		7 RUE DU BIGARREAU 68260 Boulevard Alexandre Dumas 06.47.40.30.81 02200 Soissons		Véhicule: M80 8x4 ROUXEL PIR M80 PIRSON J.JAC	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
ATTENTE 08:45		00:00		température: vitesse du vent: validité:		CONSEILS DE SECURITE: Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
code Béton PJCFC5D501		désignation(6)(8) CHAPE FLUIDE CIMENT		certification		classe d'exposition(3) Classe Chlorure	
consistance(7) SF2		Dmax 5		ciment(type et classe) BETOCARB HP-MX		Additions(type) FI	
dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4) C16/20		appellation commerciale CHAPE CEMFLOOR HPC C16 F3		Propriétés particulières spécifiées QB46 18 CF 103	
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE		NOM:	
CONTRIB ENVIRON TAXE CARBONE HAUSSE ENERGIE REP		SP CEMEXA SPHRE ISOFLOW 956		signature du client:			
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:		signature:					

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cylindres.
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1