

Bon No: 008808561	1ere Gachée: 13:11 (1) Quantité: 5.50 m3	Date: 01/04/2026 référence commande(2):	reap300326152747	Zone: TRANSPORT TOI
client: 412700 chantier: 275511	CLIENTS AU COMPTANT NON A Breart			Véhicule: M05 8x4 BONARD M87 YOHANN
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle			DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier
13:30			RETOUR centrale	ATTENTE 00:00
température:			vitesse du vent:	
validité:			CONSEILS DE SECURITE: XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
code Béton	désignation(6)(8)	certification	classe d'exposition(3)	Classe Chlorure
NJB205C350	BPS		XC1	CL 0,40
consistance(7)		Dmax		
S5		10		
ciment(type et classe)		Additions(type)	dosage(C+Ka)(5)	
CEMII B-LL 42.5R CE CP2 NCEMII B-LL 42.5R			0	
Résistance caractéristique(4)		C20/25		
appellation commerciale C20/25 XC1 S5 Dm10 CEM2 350				
Propriétés particulières spécifiées Micro Beton				
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE
POMPE MORTIER M3 POMPE MORTIER TRANSP INCOMPLET CONTRIB ENVIRON TAXE CARBONE HAUSSE ENERGIE ECO-PARTICIPATION		FIBRES SYNTHETIQUES SPHRE ISOFLOW 956		NOM: signature du client:
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:		signature:		

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cylindres.
(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1