

Bon No: 004419207		1ere Gachée: 13:22 (1)		Date: 28/05/2026 reap260526092507		Zone: TRANSPORT TOI	
Quantité: 8.00 m3		référence commande(2): 0326402873		Véhicule:		M87 8x4 ROUXEL BRIS	
client: 412066		TEH		TRADITION ET ESPACE DE L 86 AV ROGER SALENGRO 51430		M87	
chantier: 206609		REIMS		1 place des Argonautes 06.67.01.44.63 51100 Reims		M87 YOHANN	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
ATTENTE 00:00		température:		vitesse du vent:		validité:	
code Béton		désignation(6)(8)		certification		classe d'exposition(3)	
NJB254A280		BPS		XF1		Classe Chlorure CL 0,40	
consistance(7)		Dmax		Résistance caractéristique(4)			
S4		Dm20		C25/30			
ciment(type et classe)		Additions(type)		dosage(C+Ka)(5)			
CEMII B-LL 42.5R CE CP2 NCEMII B-LL 42.5R		0		C25/30			
appellation commerciale C25/30 XF1 S4 Dm20 CEM2 280							
Propriétés particulières spécifiées							
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
POMPE 28 SOUFFLET M3 POMPE 28 SOUFFLET CONTRIB ENVIRON TAXE CARBONE HAUSSE ENERGIE ECO-PARTICIPATION				PRE 5480/4700		NOM: signature du client:	
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:				signature:			

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1