

SAINT BRICE

42 RUE PIERRE MAITRE 51100 REI
03.26.02.57.58

Bon No: 004419730		1ere Gachée: 05:37 (1)		Date: 25/06/2026		ROG170626085427		Zone: TRANSPORT TOI	
		Quantité: 7.00 m3		référence commande(2):				Véhicule:	
client: 411685		PROMABAT**		24 RUE DES MOISSONS 10150		M94		ROUXEL SPOT	
chantier: 168526						M94		ROUXEL	
		REIMS		AV BREBANT 06.35.59.84.58 51100 Reims				CONSEILS DE SECURITE:	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale		ATTENTE	
06:00						température:		vitesse du vent:	
						validité:		X XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
code Béton		désignation(6)(8)		certification		classe d'exposition(3)		Classe Chlorure	
PJCFC5D502		CHAPE FLUIDE CIMENT						consistance(7) Dmax	
						SF2		5	
ciment(type et classe)				Additions(type)		dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
BETOCARB HP-MX				FI		0		C25/30	
appellation commerciale CHAPE CEMFLOOR P4S C25 F5									
Propriétés particulières spécifiées QB46 18 CF 121									
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIB ENVIRON HAUSSE ENERGIE TAXE CARBONE RETARDATEUR ECO-PARTICIPATION				SP CEMEXA RP ISORETARD 200 STABICEM STABICEM SPHRE OPTIMA 1369				NOM:	
								signature du client:	
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:				signature:					

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1