

Bon No: 004419776		1ere Gachée: 08:07 (1) Quantité: 3.00 m3		Date: 26/06/2026 170626085619 référence commande(2):		Zone: TRANSPORT TOI	
client: 411685 chantier: 168526		PROMABAT** REIMS		24 RUE DES MOISSONS 10150 AV BREBANT 06.35.59.84.58 51100 Reims		Véhicule: M87 8x4 ROUXEL BRIS M87 YOHANN	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
ATTENTE 07:25		00:00		température: vitesse du vent: validité:		XI:irritant  en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
code Béton PJCFC5D502		désignation(6)(8) CHAPE FLUIDE CIMENT		certification		classe d'exposition(3) Classe Chlorure	
consistance(7) SF2		Dmax 5		ciment(type et classe) BETOCARB HP-MX		Additions(type) FI	
dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4) C25/30		appellation commerciale CHAPE CEMFLOOR P4S C25 F5			
Propriétés particulières spécifiées QB46 18 CF 121							
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIB ENVIRON HAUSSE ENERGIE TAXE CARBONE ECO-PARTICIPATION				SP CEMEXA RP ISORETARD 200 STABICEM STABICEM SPHRE OPTIMA 1369		NOM: signature du client:	
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:				signature:			

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cylindres.
(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1