

PRUNAY
ZI MONT DE SILLERY 51360 PRUNAY
03.26.08.76.25

Bon No: 008809293		1ere Gachée: 11:59 (1)		Date: 16/07/2026		reap100726091413		Zone: TRANSPORT TOI	
		Quantité: 7.00 m3		référence commande(2): 03 24 38 51 80					
client: 411623		PERRIER		RUE DU CHATEAU		M09 SIMON			
chantier: 162319		CDFS05302026001693		08300		SIMON SIMON			
				Rue de l'Escaut		CONSEILS DE SECURITE:			
				06.75.60.29.71		Xl:irritant en aucun cas nos produits			
				51100 Reims		ne doivent être ingurgités			
						ou entrer en contact avec la			
						peau au risque de provoquer			
						des allergies des rougeurs			
						ou des brulures			
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		ATTENTE	
convenue réelle		debut fin		chantier		centrale			
11:48						température:		vitesse du vent:	
						validité:			
code Béton		désignation(6)(8)		certification		classe d'exposition(3)		Classe	
RJB303A350		BPS				XF2		Chlorure	
								CL 0,40	
								consistance(7)	
								Dmax	
								S3	
								20	
ciment(type et classe)				Additions(type)		dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
CEMII B-LL 42.5R CE CP2 NCEMII B-LL 42.5R						0		C30/37	
appellation commerciale C30/37 XF2 S3 Dm20 CEM2 350									
Propriétés particulières spécifiées									
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIB ENVIRON				PRE 5480/4700 5480/4700				NOM:	
HAUSSE ENERGIE				EA ISOSPHERE 5140					
TAXE CARBONE								signature du client:	
ECO-PARTICIPATION									
ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
signature:									
type et quantité:									
demandeur:									

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cylindres.
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1