

Bon No: 008809481		1ere Gachée: 06:41 (1) Quantité: 5.00 m3		Date: 04/08/2026 290726134316 référence commande(2): 03.81.65.07.40		Zone: Transport incompl	
client: 412081 chantier: 208101		TETRA POILLY		15 RUE DES LONGUES RAIES SANEF 06.86.27.09.53 51170 Poilly		Véhicule: M80 8x4 ROUXEL PIRSON M80 PIRSON	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
ATTENTE 07:30		00:00		température: vitesse du vent: validité:		XI:irritant  en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
code Béton PFPRO1C450		désignation(6)(8) PROJETE		certification		classe d'exposition(3) Classe Chlorure	
consistance(7) S1		Dmax 10		ciment(type et classe) CEM3 A 42.5 N LH CE PM-ES		Additions(type) dosage(C+Ka)(5) Résistance caractéristique(4) 0	
appellation commerciale BETONPROJETE S1 Dm10 CEM3 450							
Propriétés particulières spécifiées							
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIB ENVIRON HAUSSE ENERGIE TAXE CARBONE ECO-PARTICIPATION						NOM: signature du client:	
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:				signature:			

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cylindres.
(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1