

Bon No: 001129859		1ere Gachée: 09:52 (1)		Date: 18/09/2026		reap100926152939		Zone: TRANSPORT TOI	
Quantité: 8.00 m3		référence commande(2): 03 26 07 00 20						Véhicule: M09 SIMON SIMON SIMON	
client: 410604 chantier: 060499		EUROTECH CHAMPAGNE Caserne Chanzy/Colas		12 RUE MAURICE PREVOST 51450 Bétheny avenue de Valmy 06.43.14.21.62 51000 Châlons-en-Champagne				CONSEILS DE SECURITE: XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale		ATTENTE 00:00	
10:00						température: vitesse du vent: validité:			
code Béton PJDEC3E385S		désignation(6)(8) SABLE BC5		certification		classe d'exposition(3) XF2		Classe Chlorure consistance(7) S3 Dmax 10	
ciment(type et classe)				Additions(type)		dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4)	
appellation commerciale SABLE Dm10cc S3 CEM2 385									
Propriétés particulières spécifiées BC5									
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIB ENVIRON HAUSSE ENERGIE TAXE CARBONE ECO-PARTICIPATION				FIBRES SYNTHETIQUES FIBRES SYNTHETIQUES COLORANT PIERRE 5kg PRE 5480/4700 5480/4700 EA ISOSPHERE 5140				NOM: signature du client:	
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:				signature:					

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1