

SAINT BRICE
42 RUE PIERRE MAITRE 51100 REIMS
03.26.02.57.58

Bon No: 004421146		1ere Gachée: 09:33 (1) Date: 21/09/2026 reap160926133642			Zone: TRANSPORT TOI	
Quantité: 7.50 m3		référence commande(2):			Véhicule: M94 ROUXEL SPOT	
client: 410282 chantier: 028201		BOTTE FONDATIONS CH6454/DA0166905-CHU			M94 ROUXEL	
ZAC DU PETIT LE ROY 5 RUE ERNEST FLAMMARION 94150		4 rue Fernand Cerveau 06.16.27.43.81 51100 Reims			CONSEILS DE SECURITE: XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE 00:00
température: vitesse du vent: validité:						
09:37						
code Béton		désignation(6)(8)		certification	classe d'exposition(3)	Classe Chlorure
NJB304A375		BPS			XF1	CL 0,40
consistance(7)		Dmax				
S4		20				
ciment(type et classe) CEMII B-LL 42.5R CE CP2 NCEMII B-LL 42.5R				Additions(type)	dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)
					0	C30/37
appellation commerciale C30/37 XF1 S4 Dm20 CEM2 375						
Propriétés particulières spécifiées						
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE
CONTRIB ENVIRON HAUSSE ENERGIE TAXE CARBONE ECO-PARTICIPATION				PRE 5480/4700 5480/4700 RP ISORETARD 2018		NOM: signature du client:
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:				signature:		

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cylindres.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1