

Bon No: 001129936		1ere Gachée: 13:46 (1) Quantité: 5.00 m3		Date: 22/09/2026 reap210926133524 référence commande(2):		Zone: Transport incompl	
client: 411607 chantier: 160704		PRO ALLIA TP Vienne-le-Chateau		5 RUE DU MOULIN 51490 Saint-Martin-l'Heureux 33 Le Placardel 07.85.87.22.20 51800 Vienne-le-Château		Véhicule: M86 8x4 ROUXEL AIS M94 ROUXEL	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
ATTENTE 00:00		température:		vitesse du vent:		validité:	
code Béton NJB253A260		désignation(6)(8) BPS		certification XC2		Classe Chlorure CL 0,40	
consistance(7) S3		Dmax Dm20		ciment(type et classe) CEMII B-LL 42.5R CE CP2 NCEMII B-LL 42.5R		Additions(type) 0	
dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4) C25/30		appellation commerciale C25/30 XC2 S3 Dm20 CEM2 260.			
Propriétés particulières spécifiées							
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIB ENVIRON HAUSSE ENERGIE TAXE CARBONE ECO-PARTICIPATION		PRE 5480/4700 5480/4700		NOM: signature du client:			
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:		signature:					

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1