SAINT BRICE

SAINT BRICE
42 RUE PIERRE MAITRE 51100 REI
03.26.02.57.58

| | | |
|---|---|---|
| Bon No: 004421911 | 1ere Gachée: 12:43 (1) Date: 26/10/2026 reap221026085505<br>Quantité: 8.00 m3 référence commande(2): | Zone: TRANSPORT TOI<br>Véhicule: |
| client: 410421<br>chantier: 042107 | DEMATHIEU BARD CONSTRUCT<br>CH-DBC-D726DALOT ROUILLAT | SERVICE COMPTABILITE<br>19 RUE DE PICARDIE<br>57078<br>06.45.95.03.51<br>51100 Reims |
| | | M85 8x4 ROUXEL FRC<br>M85 FROESH |

| ARRIVEE CHANTIER convenue | ARRIVEE CHANTIER réelle | DECHARGEMENT debut | DECHARGEMENT fin | DEPART chantier | RETOUR centrale | ATTENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | | | | | | 00:00 |

température:
vitesse du vent:
validité:

CONSEILS DE SECURITE:
XI:irritant
en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures

| code Béton | désignation(6)(8) | certification | classe d'exposition(3) | Classe Chlorure | consistance(7) | Dmax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RJB353A385 | BPS | | XF2 | CL 0,40 | S3 | 20 |

| ciment(type et classe) | Additions(type) | dosage(C+Ka)(5) | Résistance caractéristique(4) |
|---|---|---|---|
| CEMII B-LL 42.5R CE CP2 NCEMII B-LL 42.5R | | 0 | C35/45 |

appellation commerciale C35/45 XF2 S3 Dm20 CEM2 385

Propriétés particulières spécifiées

| SERVICES | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) | LIVRAISON RECEPTIONNEE |
|---|---|---|
| CONTRIB ENVIRON<br>HAUSSE ENERGIE<br>TAXE CARBONE<br>POMPE 48 ISP<br>M3 POMPE 48 ISP | PRE 5480/4700 5480/4700 5<br>EA ISOSPHERE 5140 | NOM:<br><br>signature du client: |

ajout d'ingrédients sur chantier(9): signature:
type et quantité:
demandeur:

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures aprés la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cylindres.
(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1