RECY

RECY
20 VOIE CHANTERAINE 51520 REC
03.26.70.11.08

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bon No: 001130836 | 1ere Gachée: 14:38 (1) Date: 30/10/2026 ROG301026080852<br>Quantité: 8.00 m3 référence commande(2): | | Zone: TRANSPORT TOI<br>Véhicule:<br>M81 COUCHOT<br>M81 COUCHOT |
| client: 411578<br>chantier: 157801 | PRAGMA CONSTRUCT SAS<br>VRAUX | 12 RUE DENIS<br>NEO 2 BATIMENT A<br>ROUTE DES GRANDES LOGES<br>+32 471 89 58 32<br>51150 Vraux | CONSEILS DE SECURITE:<br>XI:irritant<br>en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |

| ARRIVEE CHANTIER convenue | ARRIVEE CHANTIER réelle | DECHARGEMENT debut | DECHARGEMENT fin | DEPART chantier | RETOUR centrale | ATTENTE | température: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:25 | | | | | | 00:00 | vitesse du vent:<br>validité: |

| code Béton | désignation(6)(8) | certification | classe d'exposition(3) | Classe Chlorure | consistance(7) | Dmax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NFB404A360 | BPS | | XA3 | CL 0,65 | S4 | 20 |

| ciment(type et classe) | Additions(type) | dosage(C+Ka)(5) | Résistance caractéristique(4) |
|---|---|---|---|
| CEM3 A 42.5 N LH CE PM-ES | | 0 | C40/50 |

appellation commerciale C40/50 XA3 S4 Dm20 CEM3 360

Propriétés particulières spécifiées

| SERVICES | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) | LIVRAISON RECEPTIONNEE |
|---|---|---|
| M3 POMPE 36 SOUFFLET<br>CONTRIB ENVIRON<br>HAUSSE ENERGIE<br>TAXE CARBONE<br>ECO-PARTICIPATION | PRE 5480/4700 5480/4700 5 | NOM:<br>signature du client: |

ajout d'ingrédients sur chantier(9): signature:
type et quantité:
demandeur:

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures aprés la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cylindres.
(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1