PRUNAY

PRUNAY
ZI MONT DE SILLERY 51360 PRUN
03.26.08.76.25

Bon No: 008809733	1ere Gachée: 13:04 (1) Date: 03/11/2026 reap301026113447 Quantité: 6.50 m3 référence commande(2): 03 26 74 10 57		Zone: Transport incompl Véhicule:
client: 410364 chantier: 036411	CREALIA*** Beine-Nauroy	CHEMIN DE LA GRANDE VALLÉ 51300 Maisons-en-Champagne 7 impasse des Seigneurs 06.25.22.77.57 51490 Beine-Nauroy	M19 TAPIS CHOSROE CHOSROES CHOSROES

ARRIVEE CHANTIER convenue	réelle	DECHARGEMENT debut	fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE
13:30						00:00

température:
vitesse du vent:
validité:

CONSEILS DE SECURITE:

XI:irritant



en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures

code Béton	désignation(6)(8)	certification	classe d'exposition(3)	Classe Chlorure	consistance(7)	Dmax
PJDER3C330	DESACTIVE		XF2	CL 0,40	S3	10

ciment(type et classe)	Additions(type)	dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)
CEMII B-LL 42.5R CE CP2 NCEMII B-LL 42.5R		0	C25/30

appellation commerciale DESACTIVE Dm10 Htm S3 CEM2 330

Propriétés particulières spécifiées

SERVICES	ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)	LIVRAISON RECEPTIONNEE
LOCATION TAPIS AU TOUR CONTRIB ENVIRON HAUSSE ENERGIE TAXE CARBONE ECO-PARTICIPATION	DESACTIVANT BLEU FIBRES SYNTHETIQUES FIBRES SYNTHETIQUES PRE 5480/4700 5480/4700 5 EA ISOSPHERE 5140	NOM: signature du client:

ajout d'ingrédients sur chantier(9):
type et quantité:
demandeur:

signature:

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures aprés la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cylindres.
(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1