


Bon No: 001000348	1ere Gachée: 06:55 (1) Quantité: 5.00 m3	Date: 28/03/2026 référence commande(2):	JD2603122971	Zone: ZONE 2	
client: 6277 chantier: 1	RAYNAL GAETAN RAYNAL GAETAN		LA VALETTE HAUTE 12160 GRAMOND LA VALETTE HAUTE 12160 GRAMOND	Véhicule: 8X4M3	8X4 MAN TGS 430
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE	température: vitesse du vent: validité:
08:00	07:35	07:45	09:00	09:00	09:20
00:10					
code Béton	désignation(6)(8)	certification	classe d'exposition(3)	Classe Chlorure	consistance(7) Dmax
24 20	B		XF2	CL 0.40	S3 22
ciment(type et classe)	Additions(type)		dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)	
CEM I 42,5 R			0	C 25/30	
appellation commerciale BETON C25/30 XF2 S3 D22 CL0.4					
Propriétés particulières spécifiées					
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
				NOM: RAYNAL GAETAN  signature du client:  	
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: 110 L d'eau demandeur:			signature:		

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cylindres.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN