

Bon No: 001001053		1ere Gachée: 08:24 (1) Quantité: 5.00 m3		Date: 20/07/2026 JD2607173316 référence commande(2):		Zone: ZONE 2 Véhicule: 8X4M 8X4 MAN TGA 390 SB BERNET SANDY	
client: 1358 chantier: 1		GAEC ELEVAGE LAURIOL Le Mazet 12800 QUINS		621 ROUTE DU GARRIC LE MAZET 12800 QUINS		CONSEILS DE SECURITE: XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
ATTENTE 09:00		00:00		température: vitesse du vent: validité:			
code Béton 74 14		désignation(6)(8) B		certification XF1		classe d'exposition(3) CL 0.40	
Classe Chlorure S3		consistance(7) 14		ciment(type et classe) CEM I 42,5 R		Additions(type) 0	
dosage(C+Ka)(5) C 25/30		Résistance caractéristique(4) C 25/30		appellation commerciale C 25/30 XF1 S3 D 14 CL 0.4			
Propriétés particulières spécifiées							
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE			
				NOM: signature du client:			
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:				signature:			

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN