

Bon No: 001001107		1ere Gachée: 10:52 (1) Quantité: 4.50 m3		Date: 27/07/2026 JD2607203323 référence commande(2):		Zone: ZONE 3 Véhicule: 8X4M3 8X4 MAN TGS 430 RC ROUSSEAU CHR											
client: 1011 chantier: 32		PUECHOULTRES SAS 196 rue d'Austerlitz 12160 BARAQUEVILLE TERBEN 12800 NAUCELLE				CONSEILS DE SECURITE: XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures 											
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier				RETOUR centrale		ATTENTE 00:00		température: vitesse du vent: validité:					
11:17																	
code Béton 26 20		désignation(6)(8) 0		certification		classe d'exposition(3) XF4		Classe Chlorure CL 0.40		consistance(7) S3		Dmax 20					
ciment(type et classe) CEM I 42,5 SR				Additions(type)		dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4) C 30/37									
appellation commerciale BETON C30/37 XF4 S3 D20 CL0.4 Propriétés particulières spécifiées 1																	
SERVICES						ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)				LIVRAISON RECEPTIONNEE							
POMPE PUMI										NOM: signature du client:							
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:														signature:			

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cylindres.
(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN