

Bon No: 001900007	1ere Gachée: 08:13 (1) Quantité: 2.00 m3	Date: 05/03/2026 référence commande(2):	Zone: SOUS CENTRALI			
client: 1223 chantier: 1223001	LES JARDIN DE JULIEN FRESNES SUR ESCAUT		323 RUE JACQUES PREVERT 59970 Fresnes-sur-Escaut		Véhicule: 107 LUI - MEME	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE 00:00	température: TEMPERATURE : 1 vitesse du vent: validité:	
code Béton désignation(6)(8) certification classe d'exposition(3) Classe Chlorure consistance(7) Dmax						
GRAVE TRAITE XO 0.40 S 1 0/20						
ciment(type et classe) CEM III/A42.5 N CE CP1 NF			Additions(type) 0	dosage(C+Ka)(5) Résistance caractéristique(4)		
appellation commerciale GRAVE TRAITE						
Propriétés particulières spécifiées						
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE		
CONTRIB ENVIRONNEMENTALE CONTRIB CARBONNE REP				NOM:  signature du client:		
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:			signature:			

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe XO ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN