


Bon No: 001255112	1ere Gachée: 11:47 (1) Quantité: 4.00 m3	Date: 12/03/2026 référence commande(2): 03-27-48-67-60	Zone: TRANSPORT ZOI			
client: 3	2247 RUE DE LA BRUYERE 59230 Saint-Amand-les-Eaux		Véhicule: 101 S A B M		01 dddddddddd	
chantier: 3041	BAT QUALI CHATEAU L ABBAYE		CONSEILS DE SECURITE: XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures			
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE 00:00	température: TEMPERATURE : 14 vitesse du vent: validité:	
11:46						
code Béton 31	désignation(6)(8) BPS NF EN 206/CN	certification	classe d'exposition(3) XF1	Classe Chlorure 0.40	consistance(7) S 3 Dmax 6	
ciment(type et classe) CEM I 52.5 N CE NF		Additions(type)	dosage(C+Ka)(5) 0	Résistance caractéristique(4) 25/30		
appellation commerciale C 25/30 2/6						
Propriétés particulières spécifiées						
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE		
BARBOTINE METRE CUBE POMPEE 23/28ML FORFAIT POMPE 24/28 ML CONTRIB ENVIRONNEMENTALE CONTRIB CARBONNE REP				NOM: signature du client:		
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:		signature:				

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN