

Bon No: 001259351		1ere Gachée: 11:51 (1) Date: 07/07/2026				Zone: TRANSPORT ZOI	
		Quantité: 4.00 m3 référence commande(2):				Véhicule:	
client: 3612		RUELLE JEAN PIERRE 122 rue jean jaures 59233 Maing				102 TRANSPORT COI	
chantier: 3612001						27 PASCAL	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE	température: TEMPERATURE : 35 vitesse du vent: validité:
11:51						00:00	
code Béton		désignation(6)(8)		certification	classe d'exposition(3)	Classe Chlorure	consistance(7) Dmax
31		BPS NF EN 206/CN			XF1	0.40	S 3 6
ciment(type et classe) CEM I 52.5 N CE NF				Additions(type)	dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4) 25/30
appellation commerciale C 25/30 2/6							
Propriétés particulières spécifiées							
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
BARBOTINE MIXO-POMPE 4 M3 CONTRIB ENVIRONNEMENTALE CONTRIB CARBONNE REP						NOM: signature du client:	
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:							
signature:							

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN