

Bon No: 001259598		1ere Gachée: 07:38 (1)		Date: 16/07/2026		BAS2607164898		Zone: SOUS CENTRALI	
		Quantité: 7.00 m3		référence commande(2):				Véhicule: 102 TRANSPORT CO 27 PASCAL	
client: 76 chantier: 76133		SADE CGTH ONNAING GALERIE TECH				PARC DE LA CHENAIE RUE CHARLES DARWIN			
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale		ATTENTE 00:00	
06:52						température: TEMPERATURE : 29		vitesse du vent: validité:	
								CONSEILS DE SECURITE: XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures 	
code Béton 4		désignation(6)(8) BPS NF EN 206/CN		certification		classe d'exposition(3) XO		Classe Chlorure 0.40	
								consistance(7) S 3	
								Dmax 20	
ciment(type et classe) CEM I 52.5 N CE NF				Additions(type)		dosage(C+Ka)(5) 230		Résistance caractéristique(4) 16/20	
appellation commerciale C 16/20 6/20									
Propriétés particulières spécifiées									
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
BARBOTINE MIXO POMPE 7 M3 CONTRIB ENVIRONNEMENTALE CONTRIB CARBONNE				PLASTIFIANT				NOM: signature du client:	
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:									
signature:									

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe XO ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN