

Bon No: 001260516		1ere Gachée: 08:13 (1) Quantité: 6.50 m3		Date: 22/08/2026 référence commande(2): bas2608225844		Zone: TRANSPORT ZOI	
client: 312 chantier: 312001		1204 RUE ANATOLE FRANCE VIEUX CONDE LEKEUCHE VIEUX CONDE				Véhicule: 101 S A B M 01 ddddddddddd	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
ATTENTE 08:10		00:00		température: TEMPERATURE : 25 vitesse du vent: validité:		CONSEILS DE SECURITE: XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
code Béton 2		désignation(6)(8) BPS NF EN 206/CN		certification XF1		classe d'exposition(3) 0.40	
Classe Chlorure S 4		consistance(7) 20		ciment(type et classe) CEM I 52.5 N CE NF		Additions(type) 0	
dosage(C+Ka)(5) 25/30		Résistance caractéristique(4) 25/30		appellation commerciale C25/30 6/20			
Propriétés particulières spécifiées							
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
SAMEDI CONTRIB ENVIRONNEMENTALE CONTRIB CARBONNE REP						NOM: signature du client:	
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:				signature:			

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN