



SOPRAGGLO
LONGROY

9 Route de Blangy
76260 LONGROY
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

Bon No : 002039579	1ere Gachée : 08:09 (1) Quantité : 8.00 m3	Date : 04/11/2025 BPE2511037193	Zone : ZONE 01
Client : GB2C	GB2C	Chantier : feuquiere feuquiere en vimeu rue du chevalier de la barre 0785548176 feuquiere en vimeu	Véhicule : DE069BY DE069BY Chauffeur : AURELIEN AURELIEN Transport :
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale
08:00		ATTENTE 00:00	Quantite Origine : 60.00 m3 Quantite Restante : 52.00 m3 Livree Reelle : 8.00 m3
Code Formule 829XF2	Désignation(6)(8) BPS NF EN 206 A2/CN	Certification	Classe d'exposition(3) XF2 (F)
Ciment(type et classe) CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF	Additions(type) 0	Dosage(C+Ka)(5) 300	Résistance caractéristique(4) C 25/30
Appellation commerciale : C25/30 XF2(F) D22 S3 II 42	Carac. complementaire :	TEMPERATURE : 8°C	
Propriétés spécifiées :			
SERVICES	ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE
POMPE 24 à 28 ML M3 POMPE	EA 200 DIL PRE 510	0.01 % 0.6 %	Nom: Signature du client:
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:		Signature:	

CONSEILS DE SECURITE:
Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures



- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cubes.
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non