



**SOPRAGGLO**  
LONGROY

9 Route de Blangy  
76260 LONGROY  
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

Bon No : 002039587		1ere Gachée : 11:14 (1) Quantité : 8.00 m3		Date : 04/11/2025 BPE2511037193		Zone : ZONE 01	
Client : GB2C GB2C		Chantier : feuquiere feuquiere en vimeu		Réf. commande(2) :		Véhicule : BB051CS BB051CS	
		rue du chevalier de la barre 0785548176 feuquiere en vimeu				Chauffeur : 0 Transport : 0	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle				DECHARGEMENT debut fin		ATTENTE	
11:06				00:00		Quantite Origine : 60.00 m3 Quantite Restante : 12.00 m3 Livree Reelle : 8.00 m3	
<p style="text-align: right;"><b>CONSEILS DE SECURITE:</b></p> <p>XI:irritant  en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures</p>							
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)	
829XF2		BPS NF EN 206 A2/CN				XF2 (F)	
						Classe chlorure	
						0.40 %	
						Consistance(7)	
						S3 (100 à 150 mm)	
						Dmax	
						22	
Ciment(type et classe) CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF				Additions(type) 0		Dosage(C+Ka)(5) 300	
						Résistance caractéristique(4) C 25/30	
Appellation commerciale : C25/30 XF2(F) D22 S3 II 42				Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 11°C	
Propriétés spécifiées :							
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
M3 POMPE				EA 200 DIL PRE 510		0.01 % 0.6 %	
						Nom: Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:				Signature:			

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non