




SOPRAGGLO

ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001939726		1ere Gachée : 10:08 (1) Quantité : 4.00 m3		Date : 06/11/2025 012510087950		Zone : SOUS CENTRALE	
Client : SOPRAGGL(SOPRAGGLO		Chantier : SC SC		Réf. commande(2) :		Véhicule : FD465EC FD465EC Chauffeur : SEBASTIEN SEBASTIEN Transport :	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle				DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	
16:00				RETOUR centrale		ATTENTE 00:00	
				Quantite Origine : 1.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 4.00 m3		CONSEILS DE SECURITE: Xi:irritant  en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax	
5218	BPS NF EN 206 A2/CN		XA3(F)	0.40 %	S4 (160 à 210 mm)	12.5	
Ciment(type et classe) CEM III/B 42,5 L – LH/SR CE PM CP1 NF			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5) 400	Résistance caractéristique(4) C 40/50		
Appellation commerciale : C40/50 XA3(F) D12 SF1 III42 PM			Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 12°C		
Propriétés spécifiées :							
SERVICES			ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)			LIVRAISON RECEPTIONNEE	
			MV 885 0.1 % AD 100 1.5 % SPHRE 550 0.5 %			Nom: Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:			Signature:				

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
 (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
 (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
 (4) contrôle de la résistance sur cubes.
 (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
 (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
 (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
 (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
 (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non