




SOPRAGGLO
LONGROY

9 Route de Blangy
76260 LONGROY
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

Bon No : 002039615		1ere Gachée : 13:44 (1) Quantité : 0.25 m3		Date : 06/11/2025 bpe2503206094		Zone : SOUS CENTRALE	
Client : nourry		nourry espace vert		Réf. commande(2) :		Véhicule : SC LONGROY SOUS CENTRALE LON	
		Chantier : sc		SC		Chauffeur : SC	
		gamaches				Transport : SOUS CENTRALE	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle				DECHARGEMENT debut fin		ATTENTE	
09:25				00:00		Quantite Origine : 0.35 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 0.25 m3	
<p>CONSEILS DE SECURITE:</p> <p>XI:irritant  en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures</p>							
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax	
S809	BPS NF EN 206 A2/CN		XC1, XC2 (F)	0.40 %	S1 (10 à 40 mm)	12.5	
Ciment(type et classe) CEM II/C-M (S-L) 42,5 N CP1 NF			Additions(type) 0	Dosage(C+Ka)(5) 286	Résistance caractéristique(4) C 20/25		
Appellation commerciale : C20/25 XC1, 2(F) D12 S1 II 42			Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 13°C		
Propriétés spécifiées :							
SERVICES			ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)			LIVRAISON RECEPTIONNEE	
						Nom: Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:			Signature:				

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non