




SOPRAGGLO

ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---|---|--------------------------------|--|--|--|
| Bon No : 001939729 | | 1ere Gachée : 13:53 (1) Quantité : 0.60 m3 | | Date : 06/11/2025 012510087950 | | Zone : SOUS CENTRALE | |
| Client : SOPRAGGL(SOPRAGGLO | | Chantier : SC SC | | Réf. commande(2) : | | Véhicule : SC ESCLES SOUS CENTRALE ESC | |
| | | | | | | Chauffeur : SC SOUS CENTRALE | |
| | | | | | | Transport : CONSEILS DE SECURITE: | |
| ARRIVEE CHANTIER convenue réelle | | DECHARGEMENT debut fin | | DEPART chantier | | RETOUR centrale | |
| 14:08 | | | | ATTENTE 00:00 | | Quantite Origine : 1.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 0.60 m3 | |
| | | | | | | XI:irritant  en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures | |
| Code Formule | Désignation(6)(8) | Certification | Classe d'exposition(3) | Classe chlorure | Consistance(7) | Dmax | |
| 5218 | BPS NF EN 206 A2/CN | | XA3(F) | 0.40 % | S4 (160 à 210 mm) | 12.5 | |
| Ciment(type et classe) CEM III/B 42,5 L – LH/SR CE PM CP1 NF | | | Additions(type) | Dosage(C+Ka)(5) | Résistance caractéristique(4) C 40/50 | | |
| | | | | 400 | | | |
| Appellation commerciale : C40/50 XA3(F) D12 SF1 III42 PM | | | Carac. complementaire : | | TEMPERATURE : 13°C | | |
| Propriétés spécifiées : | | | | | | | |
| SERVICES | | | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) | | | LIVRAISON RECEPTIONNEE | |
| | | | MV 885 0.1 % AD 100 1.5 % SPHRE 550 0.5 % | | | Nom: Signature du client: | |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur: | | | Signature: | | | | |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non