



SOPRAGGLO
LONGROY

9 Route de Blangy
76260 LONGROY
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Bon No : 002039618 | | 1ere Gachée : 07:15 (1) Quantité : 8.00 m3 | | Date : 07/11/2025 BPE2511057203 | | Zone : ZONE 02 | |
| Client : EUROVIA EUROVIA | | Chantier : criel sur criel sur mer | | Réf. commande(2) : | | Véhicule : FA780EN | |
| CHEMIN DES LAUNAY | | Chem. de Tourmont | | 0625695370 | | Chauffeur : ROM | |
| 76880 Arques-la-Bataille | | criel sur mer | | | | Transport : ROMAIN | |
| ARRIVEE CHANTIER convenue réelle | | | | DECHARGEMENT debut fin | | DEPART chantier | |
| RETOUR centrale | | | | ATTENTE | | Quantite Origine : 8.00 m3 | |
| 08:30 | | | | 00:00 | | Quantite Restante : 0.00 m3 | |
| | | | | | | Livree Reelle : 8.00 m3 | |
| <p style="text-align: right;">CONSEILS DE SECURITE:</p> <p>Xl:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures</p> | | | | | | | |
| Code Formule | | Désignation(6)(8) | | Certification | | Classe d'exposition(3) | |
| S800 | | BPS NF EN 206 A2/CN | | | | Classe chlorure | |
| | | | | | | 1.00 % | |
| | | | | | | Consistance(7) | |
| | | | | | | S1 (10 à 40 mm) | |
| | | | | | | Dmax | |
| | | | | | | 12.5 | |
| Ciment(type et classe) | | | | Additions(type) | | Dosage(C+Ka)(5) | |
| CEM II/C-M (S-L) 42,5 N CP1 NF | | | | 0 | | 210 | |
| | | | | | | Résistance caractéristique(4) | |
| | | | | | | C 16/20 | |
| Appellation commerciale : C16/20 X0(F) D12 S1 II 42 | | | | Carac. complementaire : | | TEMPERATURE : 8°C | |
| Propriétés spécifiées : | | | | | | | |
| SERVICES | | | | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) | | LIVRAISON RECEPTIONNEE | |
| | | | | | | Nom: | |
| | | | | | | Signature du client: | |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9): | | | | Signature: | | | |
| Type et quantité: | | | | | | | |
| Demandeur: | | | | | | | |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non