




SOPRAGGLO

ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001096086		1ere Gachée : 13:16 (1) Quantité : 8.00 m3		Date : 10/11/2025 012510288063 Réf. commande(2) : 0157213470		Zone : ZONE 02 Véhicule : DE069BY DE069BY Chauffeur : AURELIEN AURELIEN Transport :					
Client : naskeo NASKEO ENVIRON 52 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 92240 MALAKOFF				Chantier : gaillefont GAILLEFONTAINE 2 CHEMIN DU CLAIR RUISSEL				CONSEILS DE SECURITE: Xi:irritant  en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures			
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale		ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 24.00 m3 Quantite Restante : 16.00 m3 Livree Reelle : 8.00 m3	
Code Formule D347		Désignation(6)(8) BPS NF EN 206 A2/CN		Certification		Classe d'exposition(3) XA2 (F)		Classe chlorure 0.65 %		Consistance(7) S3 (100 à 150 mm) 22	
Ciment(type et classe) CEM III/B 42,5 L – LH/SR CE PM CP1 NF				Additions(type) 342		Dosage(C+Ka)(5) 342		Résistance caractéristique(4) C 35/45			
Appellation commerciale : C35/45 XA2(F) D22 S3 III 42 PM				Carac. complementaire :				TEMPERATURE : 10°C			
Propriétés spécifiées :											
SERVICES M3 POMPE				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) PRE 510 0.8 %				LIVRAISON RECEPTIONNEE Nom: Signature du client:			
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:				Signature:							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cubes.
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non