



SOPRAGGLO
LONGROY

9 Route de Blangy
76260 LONGROY
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

Bon No : 002039659		1ere Gachée : 11:19 (1) Quantité : 0.60 m3		Date : 13/11/2025 BPE2511137226		Zone : SOUS CENTRALE	
Client : tom renov tom renov		Chantier : SC SC		Réf. commande(2) :		Véhicule : SC LONGROY SOUS CENTRALE LON	
						Chauffeur : SC SOUS CENTRALE	
						Transport :	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
11:11				ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 0.60 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 0.60 m3	
Code Formule ROULE		Désignation(6)(8) PSP		Certification		Classe d'exposition(3) AUCUNE	
						Classe chlorure S3 (100 à 150 mm)	
						Consistance(7) 14	
Ciment(type et classe) CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF		Additions(type) 0		Dosage(C+Ka)(5) 350		Résistance caractéristique(4)	
Appellation commerciale : PSP DESAC 350 D14R S3 II 42		Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 11°C			
Propriétés spécifiées :							
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
FIBRES POLYPROPYLENE				PRE 510 0.6 % EA 200 DIL 0.1 %		Nom: Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:				Signature:			

CONSEILS DE SECURITE:
Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures



- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cubes.
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non