



SOPRAGGLO

ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Bon No : 001096155 | | 1ere Gachée : 08:41 (1) | | Date : 19/11/2025 | | Zone : SOUS CENTRALE | |
| | | Quantité : 1.00 m3 | | Réf. commande(2) : | | Véhicule : SC ESCLES | |
| Client : HERY MR HERY PATRICE | | Chantier : SC SC | | | | SOUS CENTRALE ESC | |
| PAYSAGISTE | | | | | | Chauffeur : SC | |
| Z I DU CARDONNOY | | | | | | SOUS CENTRAL | |
| 76390 AUMALE | | | | | | Transport : | |
| | | | | | | CONSEILS DE SECURITE: | |
| ARRIVEE CHANTIER | | DECHARGEMENT | | DEPART | | RETOUR | |
| convenue réelle | | debut fin | | chantier centrale | | ATTENTE | |
| 08:40 | | | | | | 00:00 | |
| | | | | Quantite Origine : 1.00 m3 | | XI:irritant | |
| | | | | Quantite Restante : 0.00 m3 | | en aucun cas nos produits | |
| | | | | Livree Reelle : 1.00 m3 | | ne doivent être ingurgités | |
| | | | | | | ou entrer en contact avec la | |
| | | | | | | peau au risque de provoquer | |
| | | | | | | des allergies des rougeurs | |
| | | | | | | ou des brulures | |
| Code Formule | | Désignation(6)(8) | | Certification | | Classe d'exposition(3) | |
| S906 | | BCP NF EN 206 A2/CN | | | | AUCUNE | |
| | | | | | | Classe chlorure | |
| | | | | | | 0.40 % | |
| | | | | | | Consistance(7) | |
| | | | | | | S1 (10 à 40 mm) | |
| | | | | | | Dmax | |
| | | | | | | 12.5 | |
| Ciment(type et classe) | | Additions(type) | | Dosage(C+Ka)(5) | | Résistance caractéristique(4) | |
| CEM II/C-M (S-L) 42,5 NCP1 NF | | 0 | | 250 | | AUCUNE | |
| Appellation commerciale : BCP 250 kg D12 S1 II42 | | Carac. complementaire : | | TEMPERATURE : 4°C | | | |
| Propriétés spécifiées : | | | | | | | |
| SERVICES | | | | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) | | LIVRAISON RECEPTIONNEE | |
| | | | | | | Nom: | |
| | | | | | | Signature du client: | |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9): | | | | Signature: | | | |
| Type et quantité: | | | | | | | |
| Demandeur: | | | | | | | |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non