




SOPRAGGLO

ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001096212		1ere Gachée : 14:32 (1)		Date : 25/11/2025		012404105253		Zone : SOUS CENTRALE					
Quantité : 0.60		m3		Réf. commande(2) :		03.22.90.23.15		Véhicule : SC ESCLES					
Client : STPE		STPE		Chantier : SC		SOUS CENTRALE		Chauffeur : SC					
10 ROUTE DE FORGES								Transport : SOUS CENTRAL					
80290 CHAPELLE /POIX								CONSEILS DE SECURITE:					
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		ATTENTE					
convenue		réelle		debut		fin		chantier					
09:38								00:00					
								Quantite Origine : 1.00 m3					
								Quantite Restante : 0.00 m3					
								Livree Reelle : 0.60 m3					
								XI:irritant  en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures					
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure		Consistance(7)		Dmax	
S906		BCP NF EN 206 A2/CN				AUCUNE		0.40 %		S1 (10 à 40 mm)		12.5	
Ciment(type et classe)		CEM II/C-M (S-L) 42,5 NCP1 NF		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)					
				0		250		AUCUNE					
Appellation commerciale :		BCP 250 kg D12 S1 II42		Carac. complementaire :		TEMPERATURE :		6°C					
Propriétés spécifiées :													
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)				LIVRAISON RECEPTIONNEE					
								Nom:					
								Signature du client:					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):				Signature:									
Type et quantité:													
Demandeur:													

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non