




# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001096226		1ere Gachée : 14:33 (1) Quantité : 0.30 m3		Date : 26/11/2025 012511268206		Zone : SOUS CENTRALE	
Client : adducteam ADDUCTEAM RUE PAUL VIMEREU 80100 ABBEVILLE		Chantier : sc poix de picardie		Réf. commande(2) :		Véhicule : SC ESCLES SOUS CENTRALE ESC Chauffeur : SC SOUS CENTRAL Transport :	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
14:27				ATTENTE 00:00		Quantité Origine : 5.00 m3 Quantité Restante : 4.70 m3 Livree Reelle : 0.30 m3	
Code Formule M54		Désignation(6)(8) MORTIER		Certification		Classe d'exposition(3) AUCUNE	
Ciment(type et classe) CEM II/C-M (S-L) 42,5 NCP1 NF		Additions(type) 0		Dosage(C+Ka)(5) 250		Classe chlorure AUCUNE	
Appellation commerciale : PSP MORTIER 250 S1 II42		Propriétés spécifiées :		Carac. complémentaire :		Consistance(7) S1 (10 à 40 mm)	
Dmax 4		Résistance caractéristique(4) AUCUNE		TEMPERATURE : 10°C		XI:irritant  en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brûlures	
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE			
				Nom: Signature du client:			
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:		Signature:					

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non