




# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|   |  |   |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|---|--|
| Bon No : 001096253  |  | 1ere Gachée : 10:43 (1)<br>Quantité : 3.00 m3 |  | Date : 28/11/2025 012511248189                          |  | Zone : ZONE 01  |  |
| Client : HAINAULT SA HAINAULT   |  | 60210 LAIGNEVILLE                             |  | Réf. commande(2) :                                      |  | Véhicule : EK015AZ<br>EK015AZ   |  |
|   |  |   |  | Chantier : feuquieres feuquieres<br>avenue henry demont |  | Chauffeur : HERVE<br>HUE  |  |
|   |  |   |  |   |  | Transport :   |  |
|   |  |   |  |   |  | CONSEILS DE SECURITE:   |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                     |  | DEPART<br>chantier                                      |  | RETOUR<br>centrale  |  |
| 10:49   |  |   |  | ATTENTE<br>00:00  |  | Quantite Origine : 48.00 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 3.00 m3   |  |
|   |  |   |  |   |  | XI:irritant<br> en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| Code Formule<br>829S4   |  | Désignation(6)(8)<br>BPS NF EN 206 A2/CN      |  | Certification   |  | Classe d'exposition(3)<br>XF1, XC3, XC4, XD1 (  |  |
|   |  |   |  |   |  | Classe chlorure<br>0.40 %   |  |
|   |  |   |  |   |  | Consistance(7)<br>S4 (160 à 210 mm)   |  |
|   |  |   |  |   |  | Dmax<br>22.4  |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEM II/C-M (S-L) 42,5 NCP1 NF                 |  |   |  | Additions(type)<br>273                                  |  | Résistance caractéristique(4)<br>C 25/30  |  |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D22 S4 II42                 |  | Carac. complementaire :                       |  | TEMPERATURE : 8°C                                       |  |   |  |
| Propriétés spécifiées :   |  |   |  |   |  |   |  |
| SERVICES  |  |   |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)                     |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE  |  |
| S4  |  |   |  | SPHRE 3000 0.7 %  |  | Nom:<br>Signature du client:  |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |  |   |  | Signature:  |  |   |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non