



SOPRAGGLO

ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|--|-------------|--|--|--|--|
| Bon No : 001096264 | | 1ere Gachée : 11:29 (1) | | Date : 01/12/2025 | | 012502256760 | | Zone : SOUS CENTRALE | | | | | | | | | | | |
| Quantité : 0.30 m3 | | Réf. commande(2) : | | 03.60.60.41.13 | | Véhicule : SC ESCLES | | SOUS CENTRALE ESC | | | | | | | | | | | |
| Client : CALAIS FRE CALAIS FREDERIC | | | | Chantier : SC | | SOUS CENTRALE | | | | | | | | | | | | | |
| 13 RUE VIRGILE PREVOT | | | | | | Chauffeur : SC | | | | | | | | | | | | | |
| 80430 BEAUCAMPS LE VIEUX | | | | | | Transport : SOUS CENTRAL | | | | | | | | | | | | | |
| ARRIVEE CHANTIER convenue réelle | | | | | DECHARGEMENT debut fin | | DEPART chantier | | RETOUR centrale | | ATTENTE | | Quantite Origine : 1.00 m3 | | Xi:irritant | | en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures | | |
| 14:49 | | | | | | | | | | | 00:00 | | Quantite Restante : 0.00 m3 | | | | | | |
| Livree Reelle : 0.30 m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Code Formule | | Désignation(6)(8) | | Certification | | Classe d'exposition(3) | | Classe chlorure | | Consistance(7) | | Dmax | | | | | | | |
| S827 | | BPS NF EN 206 A2/CN | | | | XF1, XC3, XC4, XD1 (| | 0.40 % | | S1 (10 à 40 mm) | | 22.4 | | | | | | | |
| Ciment(type et classe) | | | | Additions(type) | | | | Dosage(C+Ka)(5) | | Résistance caractéristique(4) | | | | | | | | | |
| CEM II/C-M (S-L) 42,5 NCP1 NF | | | | | | | | 273 | | C 25/30 | | | | | | | | | |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D22 S1 II42 | | | | | | Carac. complementaire : | | | TEMPERATURE : 5°C | | | | | | | | | | |
| Propriétés spécifiées : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICES | | | | | | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) | | | | | | LIVRAISON RECEPTIONNEE | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Nom: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Signature du client: | | | | | | | |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9): | | | | | | Signature: | | | | | | | | | | | | | |
| Type et quantité: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Demandeur: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non