




**SOPRAGGLO**  
LONGROY

9 Route de Blangy  
76260 LONGROY  
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

Bon No : 002039795		1ere Gachée : 13:15 (1) Quantité : 4.50 m3		Date : 02/12/2025 bpe2512027290		Zone : ZONE 03	
Client : aurel servic aurel service		Chantier : behen behen		Réf. commande(2) :		Véhicule : FF122NQ FF122NQ	
route de sault		0634057119 rue de toeuffe				Chauffeur : JORDY YUNG	
76340 bazinval		behen				Transport :	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle				DECHARGEMENT debut fin		ATTENTE	
13:30				RETOUR centrale		00:00	
Quantite Origine : 4.50 m3				Quantite Restante : 0.00 m3			
Livree Reelle : 4.50 m3							
<b>CONSEILS DE SECURITE:</b> Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures							
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)	
ROULE808		PRODUIT SPECIAL				Classe chlorure 0.65 %	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF				350		S3 (100 à 150 mm) 8	
Appellation commerciale : DESAC 350 D8R S3 II 42				Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 10°C	
Propriétés spécifiées :							
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
FIBRES POLYPROPYLENE				PRE 510 0.6 %		Nom: Signature du client:	
COLORANT PP 100				EA 200 DIL 0.1 %			
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):				Signature:			
Type et quantité:							
Demandeur:							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non