



SOPRAGGLO
LONGROY

9 Route de Blangy
76260 LONGROY
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

Bon No : 002039815		1ere Gachée : 10:31 (1) Quantité : 8.00 m3		Date : 03/12/2025 bpe2511267264		Zone : ZONE 04	
Client : SATB SATB		Chantier : st nicolas st nicolas d aliermont		Réf. commande(2) :		Véhicule : EF691JE EF691JE	
		rue de milan 06 42 18 41 12 st nicolas d aliermont				Chauffeur : NOUREDDINE NOUREDDINE	
						Transport :	
						CONSEILS DE SECURITE: Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
11:19				ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 100.00 m3 Quantite Restante : 45.00 m3 Livree Reelle : 8.00 m3	
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax	
829	BPS NF EN 206 A2/CN		XF1, XC3, XC4, XD1 (0.40 %	S3 (100 à 150 mm)	22.4	
Ciment(type et classe) CEM II/C-M (S-L) 42,5 NCP1 NF			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)		
				273	C 25/30		
Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D22 S3 II42			Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 3°C		
Propriétés spécifiées :							
SERVICES			ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)			LIVRAISON RECEPTIONNEE	
M3 POMPE			PRE 510 0.8 % MasterSuna 3890 0.17 %			Nom: Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:			Signature:				

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
 (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
 (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
 (4) contrôle de la résistance sur cubes.
 (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
 (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
 (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
 (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
 (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non