



**SOPRAGGLO**  
LONGROY

9 Route de Blangy  
76260 LONGROY  
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

Bon No : 002039831		1ere Gachée : 07:33 (1)		Date : 04/12/2025		bpe2512017287		Zone : ZONE 02			
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : FA780EN		FA780EN		Chauffeur : ROM			
Client : EBTP EBTP		Chantier : LE TREPOR LE TREPORT		Transport :		ROMAIN		CONSEILS DE SECURITE:			
ZI RUE DU MANOIR		route de mancheville		0671472116		TREPORT		XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures			
76340 Blangy-sur-Bresle		ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR			
convenue		réelle		debut		fin		chantier			
08:30						ATTENTE		00:00			
		Quantite Origine : 24.00 m3		Quantite Restante : 16.00 m3		Livree Reelle : 8.00 m3					
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure			
S800		BPS NF EN 206 A2/CN				X0 (F)		1.00 %			
Consistance(7)		Dmax		Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)			
S1 (10 à 40 mm)		12.5		CEM II/C-M (S-L) 42,5 NCP1 NF		0		210			
Résistance caractéristique(4)		Appellation commerciale : C16/20 X0(F) D12 S1 II 42		Carac. complémentaire :		TEMPERATURE : 3°C					
C 16/20		Propriétés spécifiées :									
SERVICES			ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)			LIVRAISON RECEPTIONNEE					
						Nom:					
						Signature du client:					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):			Signature:								
Type et quantité:											
Demandeur:											

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non